

ICS 77.150.99  
H 65



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 13560—2017  
代替 GB/T 13560—2009

---

## 烧结钕铁硼永磁材料

Sintered neodymium iron boron permanent magnets

2017-10-14 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 13560—2009《烧结钕铁硼永磁材料》。

本标准与 GB/T 13560—2009 相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

- 增加了引用标准 GB/T 15676《稀土术语》、GB/T 24270《永磁材料磁性能温度系数测量方法》、GB/T 29628《永磁(硬磁)脉冲测量方法指南》、GB/T 34491《烧结钕铁硼表面镀层》(见第 2 章);
- 增加了不可逆磁通损失、最高使用温度术语定义(见 3.3、3.4);
- 增加了字符牌号及示例(见 4.3);
- 新增部分材料牌号并修改了部分牌号的磁参数,增加了方形度参数(见表 1);
- 修改了试验方法,品种为 N、M、H、SH 和 UH 材料的主要磁性能试验方法按 GB/T 3217 的规定进行,EH 和 TH 材料的主要磁性能试验方法按 GB/T 29628 的规定进行(见 6.1);
- 增加了试验方法,6.2 材料剩磁温度系数和内禀矫顽力温度系数的试验方法按 GB/T 24270 的规定进行(见 6.2);
- 修改了附录 A 中表 A.1 烧结面偏差值(见表 A.1);
- 修改了附录 B,拆分表 B.1 为表 B.1 烧结钕铁硼永磁材料的辅助磁性能和表 B.2 烧结钕铁硼永磁材料的机械物理特性,同时修改了部分参数,增加了抗弯强度和最高使用温度参数(见表 B.1 和表 B.2);
- 增加了附录 C 中烧结钕铁硼永磁材料的化学成份(见表 C.1);
- 增加了附录 D 烧结钕铁硼永磁材料磁性能单位制、换算表及牌号磁性能对照表(见表 D.1、表 D.2);

本标准由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)提出并归口;

本标准起草单位:包头稀土研究院、钢铁研究总院、北京中科三环高技术股份有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司、中国科学院宁波材料技术与工程研究所。

本标准主要起草人:刘国征、赵明静、付建龙、张志宏、梁行方、解萍、王彦、沈国迪、朱明刚、金国顺、黄秀莲、宋振纶。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 13560—1992、GB/T 13560—2000、GB/T 13560—2009。

烧结钕铁硼永磁材料

1 范围

本标准规定了烧结钕铁硼永磁材料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于由粉末冶金工艺生产的烧结钕铁硼永磁材料。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

- GB/T 3217 永磁(硬磁)材料 磁性试验方法
  - GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
  - GB/T 9637 电工术语 磁性材料与元件
  - GB/T 15676 稀土术语
  - GB/T 24270 永磁材料磁性能温度系数测量方法
  - GB/T 29628 永磁(硬磁)脉冲测量方法指南
  - GB/T 34491 烧结钕铁硼表面镀层

### 3 术语和定义

GB/T 9637 和 GB/T 15676 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

### 主要磁性能 Principal magnetic properties

主要包括永磁材料的剩磁  $B_r$ 、磁极化强度矫顽力(内禀矫顽力)  $H_d$ 、磁感应强度矫顽力  $H_{cb}$ 、最大磁能积( $BH$ )<sub>max</sub>。

32

輔助磁性能 additional magnetic properties

主要包括永磁材料的相对回复磁导率  $\mu_{rec}$ 、剩磁温度系数  $\alpha(B_r)$ 、磁极化强度矫顽力(内禀矫顽力)温度系数  $\alpha(H_c)$ 、居里温度  $T_c$ 。

33

### 不可逆磁通损失 irreversible flux losses

在开路状态下,永磁体的磁通量随温度升高而产生的不可恢复的相对变化量。不可逆磁通损失计算办法如式(1):

式中：

$hirr$  ——不可逆磁通损失，%；

$\Phi(T_0)$  ——磁体在  $T_0$  温度时的初始状态开路下的磁通量，单位为韦伯(Wb)；

$\Phi(T_1)$  ——磁体从  $T_0$  温度变化到  $T_1$  温度，再由  $T_1$  回到  $T_0$  温度时的开路磁通量，单位为韦伯(Wb)。

### 3.4

#### 最高使用温度 maximum operating temperature

热退磁状态  $L/D=0.7$  的永磁圆柱样品(直径为  $D$ ,高度为  $L$ )，饱和磁化后，在开路状态下从室温加热到某一恒定温度保温 2 h，然后冷却到室温，其开路磁通不可逆磁通损 $\leqslant 5\%$ 的最高保温温度。

## 4 材料分类与牌号

### 4.1 材料分类


烧结钕铁硼永磁材料按内禀矫顽力大小分为低矫顽力 N、中等矫顽力 M、高矫顽力 H、特高矫顽力 SH、超高矫顽力 UH、极高矫顽力 EH、至高矫顽力 TH 七类品种。

### 4.2 材料牌号

每类品种按最大磁能积大小划分为若干个牌号，每个牌号的材料可加工成圆片、圆柱、圆环、瓦块等各种形状和规格的永磁部件。

### 4.3 字符牌号表示方法

烧结钕铁硼永磁材料的牌号由材料制造特征、主称、磁特性组成。第一部分 S，表示材料的制造特征，用汉语拼音字母 S 表示粉末冶金烧结工艺制作的烧结材料；第二部分为主称，由钕的元素符号 Nd、铁的元素符号 Fe 和硼的元素符号 B 组成，即 NdFeB；第三部分为斜线前的数字，是烧结钕铁硼材料最大磁能积( $BH$ )<sub>max</sub> 的标称值(单位为 kJ/m<sup>3</sup>)；第四部分为斜线后的数字，是烧结钕铁硼材料内禀矫顽力  $H_J$  的最小值(单位为 kA/m)的十分之一，数值采用四舍五入取整。



牌号示例：S-NdFeB-380/96 表示烧结钕铁硼永磁材料，最大磁能积( $BH$ )<sub>max</sub> 的标称值为 380 kJ/m<sup>3</sup>，内禀矫顽力  $H_J$  的最小值为 960 kA/m。

## 5 要求

5.1 材料在室温 20 °C下的主要磁性能和方形度应符合表 1 的规定，表 1 未包含镝扩散新工艺生产的其他牌号的参数。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。

5.2 每一牌号的材料可分为毛坯状态和机械加工状态，材料的尺寸偏差、形状和位置偏差(简称形位偏差)参见附录 A，特殊要求可由供需双方协商确定。

表 1 烧结钕铁硼永磁材料在室温 20 ℃下的磁性能

品种	字符牌号	主要磁性性能				方形度 $H_k/H_{cj}^a$ %
		$B_r$ T 最小值	$H_{cj}$ kA/m 最小值	$H_{an}$ kA/m 最小值	$(BH)_{max}$ kJ/m <sup>3</sup> 范围值	
N	S-NdFeB-430/88	1.45	875	836	406~438	95
	S-NdFeB-415/96	1.42	960	836	390~422	95
	S-NdFeB-400/96	1.39	960	836	374~406	95
	S-NdFeB-380/96	1.37	960	836	358~390	95
	S-NdFeB-360/96	1.33	960	860	342~366	95
	S-NdFeB-335/96	1.29	960	860	318~342	95
	S-NdFeB-320/96	1.26	960	860	302~326	95
	S-NdFeB-300/96	1.23	960	860	287~310	95
	S-NdFeB-280/96	1.18	960	860	263~287	95
M	S-NdFeB-415/104	1.42	1 035	995	390~422	95
	S-NdFeB-400/111	1.39	1 114	1 035	374~406	95
	S-NdFeB-380/111	1.37	1 114	1 012	358~390	95
	S-NdFeB-360/111	1.33	1 114	971	342~366	95
	S-NdFeB-335/111	1.29	1 114	938	318~342	95
	S-NdFeB-320/111	1.26	1 114	910	302~326	95
	S-NdFeB-300/111	1.23	1 114	876	287~310	95
	S-NdFeB-280/111	1.18	1 114	860	263~287	95
H	S-NdFeB-400/127	1.39	1 274	1 035	374~406	95
	S-NdFeB-380/127	1.37	1 274	1 000	358~390	95
	S-NdFeB-360/135	1.33	1 353	995	342~366	95
	S-NdFeB-335/135	1.29	1 353	957	318~342	95
	S-NdFeB-320/135	1.26	1 353	930	302~326	95
	S-NdFeB-300/135	1.23	1 353	910	287~310	95
	S-NdFeB-280/135	1.18	1 353	876	263~287	95
	S-NdFeB-260/135	1.14	1 353	844	247~271	95
SH	S-NdFeB-380/151	1.37	1 512	1 035	358~390	90
	S-NdFeB-360/159	1.33	1 592	938	342~366	90
	S-NdFeB-335/159	1.29	1 592	938	318~342	90
	S-NdFeB-320/159	1.26	1 592	912	302~326	90
	S-NdFeB-300/159	1.23	1 592	886	287~310	90
	S-NdFeB-280/159	1.18	1 592	876	263~287	90
	S-NdFeB-260/159	1.14	1 592	836	247~271	90

表 1 (续)

品种	字符牌号	主要磁性能				方形度 $H_k/H_{cj}^a$ %
		$B_r$ T 最 小 值	$H_{cj}$ kA/m 最 小 值	$H_{sh}$ kA/m 最 小 值	$(BH)_{max}$ kJ/m <sup>3</sup> 范 围 值	
UH	S-NdFeB-360/191	1.33	1 911	976	342~366	90
	S-NdFeB-335/199	1.29	1 990	938	318~342	90
	S-NdFeB-320/199	1.26	1 990	912	302~326	90
	S-NdFeB-300/199	1.23	1 990	886	287~310	90
	S-NdFeB-280/199	1.18	1 990	845	263~287	90
	S-NdFeB-260/199	1.14	1 990	816	247~271	90
	S-NdFeB-240/199	1.08	1 990	756	223~247	90
EH	S-NdFeB-335/231	1.28	2 308	971	310~342	90
	S-NdFeB-320/239	1.25	2 388	947	295~326	90
	S-NdFeB-300/239	1.22	2 388	923	279~310	90
	S-NdFeB-280/239	1.18	2 388	883	263~287	90
	S-NdFeB-260/239	1.14	2 388	816	247~271	90
	S-NdFeB-240/239	1.08	2 388	756	223~247	90
	S-NdFeB-220/239	1.05	2 388	756	207~231	90
TH	S-NdFeB-300/263	1.22	2 627	923	279~310	90
	S-NdFeB-280/279	1.18	2 786	845	263~287	90
	S-NdFeB-260/279	1.14	2 786	816	247~271	90
	S-NdFeB-240/279	1.08	2 786	804	223~247	90
	S-NdFeB-220/279	1.05	2 786	756	207~231	90
注：以上磁性能均为样品充磁饱和后测得。						
* 方形度中 $H_k$ 为退磁曲线上磁极化强度为 $0.9B_r$ 时对应的反向磁场, $H_{cj}$ 为内禀矫顽力。						

5.3 材料的辅助磁性能和主要机械物理性能参见附录 B, 仅供用户设计使用参考, 不作验收依据和拒绝的依据。

5.4 产品表面不应有影响使用的裂纹、砂眼、夹杂和边、角脱落等缺陷。

5.5 有防腐涂层(表面镀层)要求的产品防腐涂层(表面镀层)应满足 GB/T 34491 要求, 特殊要求由供需双方协商确定。

5.6 产品的化学成份、制造工艺及应用参见附录 C。

5.7 产品的磁性能单位制、换算表及牌号磁性能对照表参见附录 D。

## 6 试验方法

6.1 品种为 N、M、H、SH 和 UH 材料的主要磁性能试验方法按 GB/T 3217 的规定进行, EH 和 TH 材料的主要磁性能试验方法按 GB/T 29628 的规定进行。

- 6.2 材料剩磁温度系数和内禀矫顽力温度系数的试验方法按 GB/T 24270 的规定进行。
- 6.3 产品尺寸、形位偏差采用满足精度要求且符合国家计量标准的量具检测，或由供需双方协商确认的专用量具检测。
- 6.4 产品外观质量用目视检测。
- 6.5 镀层试验方法按 GB/T 34491 的规定进行。
- 6.6 数值修约按 GB/T 8170 的规定进行。

## 7 检验规则

### 7.1 检查与验收

- 7.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证材料符合本标准规定，并填写质量证明书。
- 7.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起 1 个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，则在需方共同取样，并委托双方认可的单位进行检测。

### 7.2 组批

每批产品应由同一牌号、同一生产工艺制成的同一规格和尺寸的材料组成。

### 7.3 检验项目

每批产品应对主要磁性能、尺寸偏差、形位偏差、外观质量或合同中规定项目进行检验。

### 7.4 取样

检验用抽样数量按 GB/T 2828.1—2012 的规定进行，其产品的主要磁性能合格水平为特殊检查水平 S2 的 1.5 级，其他项目检验合格水平为检查水平Ⅱ的 1.5 级。

### 7.5 检验结果判定

- 7.5.1 产品外观质量检验结果不合格，则判该件产品为不合格，但允许逐件检验，合格者交货。
- 7.5.2 产品主要磁性能、尺寸偏差、形位偏差任一检验结果不合格，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

## 8 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

### 8.1 标志、包装

- 8.1.1 产品一般以磁中性状态交货。如需方要求充磁并在合同中注明，可充磁交货。对取向方向不易辨别的产品，应标明充磁方向。
- 8.1.2 产品用箱(盒)包装，并保证在运输和贮存过程中不损坏。充磁产品的包装要求应符合相应运输和贮存方式的相应规定。每个包装箱(盒)应附标签，注明：

- a) 供方名称；
- b) 产品名称、牌号、规格尺寸；
- c) 批号；
- d) 净重、件数；
- e) 出厂日期。

## 8.2 运输、贮存

产品在运输过程中应小心轻放，存放于通风良好、干燥、无腐蚀气氛的场所。

## 8.3 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

- a) 供方名称；
- b) 产品名称、牌号、规格尺寸；
- c) 批号；
- d) 净重、件数；
- e) 各项检验结果和供方质量技术检验部门印记；
- f) 本标准编号；
- g) 检验日期；
- h) 出厂日期。

**附录 A**  
**(规范性附录)**  
**烧结钕铁硼永磁材料的尺寸和形位偏差**

A.1 表 A.1 为烧结钕铁硼永磁材料毛坯状态和机械加工状态尺寸偏差,供设计选材时参考。

表 A.1 尺寸偏差

单位为毫米

尺寸范围	烧结面偏差		加工面偏差			
	垂直于压制方向	压制方向	平磨	内外圆磨	线切割	切片
≤10	±0.20	±0.30	±0.05	±0.05	±0.03	±0.03
10~20	±0.30	±0.40	±0.05	±0.08	±0.05	±0.05
20~50	±0.50	±0.65	±0.10	±0.13	±0.08	±0.10
50~80	±1.00	±1.10	±0.15	±0.20	±0.13	±0.15

A.2 表 A.2 为烧结钕铁硼永磁材料形位偏差,供设计选材时参考。

表 A.2 形位偏差

偏差种类	检查部位	基本尺寸/mm		偏差
平行度	加工面间	任 意		两平面间公差值的二分之一
垂直度	烧结面间	任 意		90°±1°
	加工面与烧结面间			90°±1°
	两加工面间			90°±1°
同轴度	烧结面间	外 径	≤14	±0.35 mm
			>14~24	±0.60 mm
			>24~40	±0.80 mm
			>40~60	±1.10 mm
			>60~80	±1.50 mm
			>80~100	±2.00 mm
	加工面间	任 意		±0.08 mm

**附录 B**  
(资料性附录)

**烧结钕铁硼永磁材料的辅助磁性能和主要机械物理性能**

**B.1 表 B.1 为烧结钕铁硼永磁材料的辅助磁性能,供设计和选材时参考,不作验收依据。**

**表 B.1 烧结钕铁硼永磁材料的辅助磁性能**

类别	参数名称			单 位	参考值		
辅助磁性能	剩磁温度系数 $\alpha(B_r)$	N 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.090~-0.124		
		M 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.090~-0.124		
		H 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.090~-0.124		
		SH 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.090~-0.122		
			20 ℃~150 ℃	%/℃	-0.095~-0.124		
		UH 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.090~-0.120		
			20 ℃~180 ℃	%/℃	-0.095~-0.122		
		EH 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.090~-0.120		
			20 ℃~200 ℃	%/℃	-0.095~-0.122		
		TH 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.090~-0.120		
			20 ℃~200 ℃	%/℃	-0.095~-0.122		
	内禀矫顽力温度系数 $\alpha(H_{cj})$	N 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.70~-0.82		
		M 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.65~-0.80		
		H 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.60~-0.75		
		SH 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.55~-0.70		
			20 ℃~150 ℃	%/℃	-0.50~-0.65		
		UH 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.53~-0.66		
			20 ℃~180 ℃	%/℃	-0.48~-0.61		
		EH 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.50~-0.62		
			20 ℃~200 ℃	%/℃	-0.46~-0.58		
		TH 品种	20 ℃~100 ℃	%/℃	-0.47~-0.60		
			20 ℃~200 ℃	%/℃	-0.45~-0.56		
居里温度 $T_c$				K	583~623		
回复磁导率 $\mu_{rec}$				—	1.05		

**B.2 表 B.2 为烧结钕铁硼永磁材料的主要机械物理特性,供设计和选材时参考,不作验收依据。**

表 B.2 烧结钕铁硼永磁材料的主要机械物理特性

类别	参数名称		单 位	参考值
机械物理 特性	密 度		g/cm <sup>3</sup>	7.40~7.70
	维氏硬度		HV	500~700
	抗压强度		MPa	1 000~1 100
	抗拉强度		MPa	80~90
	抗弯强度		MPa	150~400
	热传导率		W/(m · K)	8~10
	杨氏模量		GPa	150~200
	电阻率	C//(20 °C)	μΩ · m	1.4~1.6
		C⊥(20 °C)	μΩ · m	1.2~1.4
	热膨胀系数	C//(20 °C~100 °C)	10 <sup>-6</sup> /K	4~9
		C⊥(20 °C~100 °C)	10 <sup>-6</sup> /K	-2~0
	最高使用温度	N 品种	℃	≤80
		M 品种	℃	≤100
		H 品种	℃	≤120
		SH 品种	℃	≤150
		UH 品种	℃	≤180
		EH 品种	℃	≤200
		TH 品种	℃	≤230
注 1: C//为易磁化方向测得的数值、C⊥为垂直易磁化方向测得的数值。 注 2: 最高使用温度与磁体应用设计和尺寸有关。				

## 附录 C

(资料性附录)

## 烧结钕铁硼永磁材料的化学成分、制造工艺及应用

## C.1 烧结钕铁硼永磁材料的化学成分

烧结钕铁硼永磁材料是以金属间化合物  $Nd_2Fe_{14}B$  为基础的永磁材料, 主要成分为钕(Nd)、铁(Fe)、硼(B)。为了获得不同性能, 材料中的钕可用部分镝(Dy)、镨(Pr)等其他稀土金属替代, 铁可被钴(Co)、铝(Al)等其他金属部分替代。 $Nd_2Fe_{14}B$  化合物具有四方晶体结构, 具有高的饱和磁化强度和单轴各向异性场, 是钕铁硼永磁材料永磁特性的主要来源。

烧结钕铁硼永磁材料的化学成分范围见表 C.1。

表 C.1 烧结钕铁硼永磁材料的化学成分

%

组分	Nd	Co	B	Dy、Tb、Pr 等	其他元素 Cu、Al、Nb、Ga 等	Fe
含量(质量分数)	20~35	0~15	0.8~1.3	0~15	0~3	余量

## C.2 烧结钕铁硼永磁材料的制造工艺

烧结钕铁硼永磁材料采用的是粉末冶金工艺, 熔炼后的钕铁硼合金制成粉末并在磁场中压制形成压坯, 压坯在惰性气体或真空中烧结达到致密化。为了提高磁体的矫顽力, 通常需要进行回火热处理。烧结钕铁硼永磁材料的工艺流程如图 C.1 所示。




图 C.1 烧结钕铁硼永磁材料工艺流程

## C.3 烧结钕铁硼永磁材料应用

烧结钕铁硼永磁材料具有优异的磁性能, 可广泛地应用于电子、电力、机械、医疗器械等领域, 如: 在永磁电机、扬声器、磁选机、计算机磁盘驱动器、核磁共振成像设备、仪表等方面的应用。

## 附录 D (资料性附录)

### 烧结钕铁硼永磁材料磁性能单位制、换算表及牌号磁性能对照表

D.1 磁性量的 SI 制和 CGS 制单位及其换算关系可参照表 D.1。

**表 D.1 磁性量的 SI 制和 CGS 制单位及其换算**

量的名称	符号	量的单位		单位制换算
		SI 制	CGS 制	
磁场强度矫顽力	$H$ 、 $H_{\text{ab}}$ 、 $H_{\text{d}}$	A/m	Oe	$1 \text{ kA/m} = 4\pi \times 10^{-3} \text{ kOe}$
磁通密度(磁感应强度)	$B$	T	G	$1 \text{ T} = 10 \text{ kG}$
剩磁	$B_r$			
最大磁能积	$(BH)_{\text{max}}$	kJ/m <sup>3</sup>	MGOe	$1 \text{ kJ/m}^3 = 4\pi \times 10^{-2} \text{ MGOe}$

D.2 SI 制和 CGS 制单位制下烧结钕铁硼永磁材料牌号磁性能对照表见表 D.2。

**表 D.2 SI 制和 CGS 制单位制下烧结钕铁硼永磁材料牌号磁性能对照表**

品种	字符牌号	简化代号	主要磁性能								方形度	
			$B_r$		$H_{\text{d}}$		$H_{\text{ab}}$		$(BH)_{\text{max}}$			
			T	kG	kA/m	kOe	kA/m	kOe	kJ/m <sup>3</sup>	MGOe		
			最小值		最小值		最小值		范围值		最小值	
N	S-NdFeB-430/88	N54	1.45	14.5	875	11	836	10.5	406~438	51~55	95	
	S-NdFeB-415/96	N52	1.42	14.2	960	12	836	10.5	390~422	49~53	95	
	S-NdFeB-400/96	N50	1.39	13.9	960	12	836	10.5	374~406	47~51	95	
	S-NdFeB-380/96	N48	1.37	13.7	960	12	836	10.5	358~390	45~49	95	
	S-NdFeB-360/96	N45	1.33	13.3	960	12	860	10.8	342~366	43~46	95	
	S-NdFeB-335/96	N42	1.29	12.9	960	12	860	10.8	318~342	40~43	95	
	S-NdFeB-320/96	N40	1.26	12.6	960	12	860	10.8	302~326	38~41	95	
	S-NdFeB-300/96	N38	1.23	12.3	960	12	860	10.8	287~310	36~39	95	
	S-NdFeB-280/96	N35	1.18	11.8	960	12	860	10.8	263~287	33~36	95	
M	S-NdFeB-415/104	N52M	1.42	14.2	1 035	13	995	12.5	390~422	49~53	95	
	S-NdFeB-400/111	N50M	1.39	13.9	1 114	14	1 035	13.0	374~406	47~51	95	
	S-NdFeB-380/111	N48M	1.37	13.7	1 114	14	1 012	12.7	358~390	45~49	95	
	S-NdFeB-360/111	N45M	1.33	13.3	1 114	14	971	12.2	342~366	43~46	95	
	S-NdFeB-335/111	N42M	1.29	12.9	1 114	14	938	11.8	318~342	40~43	95	
	S-NdFeB-320/111	N40M	1.26	12.6	1 114	14	910	11.4	302~326	38~41	95	
	S-NdFeB-300/111	N38M	1.23	12.3	1 114	14	876	11.0	287~310	36~39	95	
	S-NdFeB-280/111	N35M	1.18	11.8	1 114	14	860	10.8	263~287	33~36	95	

表 D.2 (续)

品种	字符牌号	简化 代号	主要磁性能								方形度
			$B_r$		$H_{cj}$		$H_{dB}$		$(BH)_{max}$		$H_k/H_{cj}$
			T	kG	kA/m	kOe	kA/m	kOe	kJ/m <sup>3</sup>	MGOe	%
			最小值		最小值		最小值		范围值		最小值
H	S-NdFeB-400/127	N50H	1.39	13.9	1 274	16	1 035	13.0	374~406	47~51	95
	S-NdFeB-380/127	N48H	1.37	13.7	1 274	16	1 000	12.8	358~390	45~49	95
	S-NdFeB-360/135	N45H	1.33	13.3	1 353	17	995	12.5	342~366	43~46	95
	S-NdFeB-335/135	N42H	1.29	12.9	1 353	17	957	12.0	318~342	40~43	95
	S-NdFeB-320/135	N40H	1.26	12.6	1 353	17	930	11.7	302~326	38~41	95
	S-NdFeB-300/135	N38H	1.23	12.3	1 353	17	910	11.4	287~310	36~39	95
	S-NdFeB-280/135	N35H	1.18	11.8	1 353	17	876	11.0	263~287	33~36	95
	S-NdFeB-260/135	N33H	1.14	11.4	1 353	17	844	10.6	247~271	31~34	95
SH	S-NdFeB-380/151	N48SH	1.37	13.7	1 512	19	1 035	12.8	358~390	45~49	90
	S-NdFeB-360/159	N45SH	1.33	13.3	1 592	20	938	11.8	342~366	43~46	90
	S-NdFeB-335/159	N42SH	1.29	12.9	1 592	20	938	11.8	318~342	40~43	90
	S-NdFeB-320/159	N40SH	1.26	12.6	1 592	20	912	11.5	302~326	38~41	90
	S-NdFeB-300/159	N38SH	1.23	12.3	1 592	20	886	11.1	287~310	36~39	90
	S-NdFeB-280/159	N35SH	1.18	11.8	1 592	20	876	11.0	263~287	33~36	90
	S-NdFeB-260/159	N33SH	1.14	11.4	1 592	20	836	10.5	247~271	31~34	90
UH	S-NdFeB-360/191	N45UH	1.33	13.3	1 911	24	976	12.2	342~366	43~46	90
	S-NdFeB-335/199	N42UH	1.29	12.9	1 990	25	938	11.8	318~342	40~43	90
	S-NdFeB-320/199	N40UH	1.26	12.6	1 990	25	912	11.5	302~326	38~41	90
	S-NdFeB-300/199	N38UH	1.23	12.3	1 990	25	886	11.1	287~310	36~39	90
	S-NdFeB-280/199	N35UH	1.18	11.8	1 990	25	845	10.6	263~287	33~36	90
	S-NdFeB-260/199	N33UH	1.14	11.4	1 990	25	816	10.3	247~271	31~34	90
	S-NdFeB-240/199	N30UH	1.08	10.8	1 990	25	756	9.5	223~247	28~31	90
EH	S-NdFeB-335/231	N42EH	1.28	12.8	2 308	29	971	12.2	310~342	39~43	90
	S-NdFeB-320/239	N40EH	1.25	12.5	2 388	30	947	11.9	295~326	37~41	90
	S-NdFeB-300/239	N38EH	1.22	12.2	2 388	30	923	11.6	279~310	35~39	90
	S-NdFeB-280/239	N35EH	1.18	11.8	2 388	30	883	11.1	263~287	33~36	90
	S-NdFeB-260/239	N33EH	1.14	11.4	2 388	30	816	10.3	247~271	31~34	90
	S-NdFeB-240/239	N30EH	1.08	10.8	2 388	30	756	9.5	223~247	28~31	90
	S-NdFeB-220/239	N28EH	1.05	10.5	2 388	30	756	9.5	207~231	26~29	90

表 D.2 (续)

品 种	字符牌号	简化 代号	主要磁性能								方形度
			$B_r$		$H_{cj}$		$H_{cB}$		$(BH)_{max}$		
			T	kG	kA/m	kOe	kA/m	kOe	kJ/m <sup>3</sup>	MGOe	%
			最小值		最小值		最小值		范围值		最小值
TH	S-NdFeB-300/263	N38TH	1.22	12.2	2 627	33	923	11.6	279~310	35~39	90
	S-NdFeB-280/279	N35TH	1.18	11.8	2 786	35	845	10.6	263~287	33~36	90
	S-NdFeB-260/279	N33TH	1.14	11.4	2 786	35	816	10.2	247~271	31~34	90
	S-NdFeB-240/279	N30TH	1.08	10.8	2 786	35	804	10.1	223~247	28~31	90
	S-NdFeB-220/279	N28TH	1.05	10.5	2 786	35	756	9.5	207~231	26~29	90

注：简化代号 N 代表 S-NdFeB。